

## Descripción

Esta cinta de montaje consiste en una espuma de polietileno de celda cerrada revestida en ambas caras con un adhesivo de acrilato solvente modificado. El adhesivo de acrilato solvente modificado posee una adhesión inicial alta inclusive en sustratos irregulares y difíciles.

## Soporte

Espuma de polietileno de celda cerrada, blanca, 39.5 mils

## Revestimiento

Papel revestido con silicona de ambos lados, 60#, con la marca ORAFOL en color azul

## Adhesivo

Acrilato solvente modificado

## Superficie de utilización

Para la instalación de moldeado rociado y piezas de plástico que sobresalen como paneles, barras y conductos, así como espejos de plexiglass para pantallas y equipamientos de interior. Para utilizar como medio adhesivo en ganchos, letreros, manijas y dosificadores. Ideal para exhibiciones, conferencias y equipamientos de interior.

## Datos técnicos

<b>Espesor*</b> (adhesivo y soporte)	43.5 mils
<b>Densidad*</b>	0.03 onzas/pulg <sup>3</sup>
<b>Resistencia a temperatura</b>	-40° F a +212° F
<b>Fijación inicial*</b> (FINAT TM 9)	6.85 libras/pulg.
<b>Potencia adhesiva*</b> (FINAT TM 1, en acero inoxidable, un lado cubierto con película de poliéster de 50 micrones)	después de 1 minuto: 4.11 libras/pulg. después de 4.11 libras/pulg. después de 4.11 libras/pulg.
<b>Resistencia al desprendimiento*</b> (FINAT TM 8, en acero inoxidable,	a 73° F: >300 horas a 158° F: >6 horas
<b>Resistencia a la temperatura**</b> (S.A.F.T.)	167° F
<b>Vida útil**</b>	2 años
<b>Temperatura de aplicación</b>	+59° F
<b>Largos disponibles</b>	55 yardas
<b>Anchos disponibles</b> (en pulgadas)	49 rollos de corte: ½, ¾, 1, 2

\* promedio \*\* en embalaje original, a 68° F y 50% de humedad relativa



Contáctanos via WhatsApp

55 5338 5891



## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND™ están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y se garantiza que son de calidad comercial y están exentos de defectos de fabricación. La información publicada acerca de los productos ORABOND™ se basa en investigaciones que la empresa cree que son confiables aunque tal información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORABOND™ y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debería considerar atentamente la adecuación y la resistencia del producto para cada uso pretendido, y debe asumir todos los riesgos relacionados con dicho uso. Todas las



**Dist Sagaró de México, S.A. de C.V.**

Equipos y Materiales para Impresión Digital de Gran Formato

Tel. 01 (55) 5617 2599 01800-718-5600

[www.sagaró.com.mx](http://www.sagaró.com.mx)

[contacto@sagaró.com.mx](mailto:contacto@sagaró.com.mx)

# ORABOND™ 1812TM

especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

ADVERTENCIA. Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que producen cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos.

ORABOND™ es una marca comercial registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas – GA  
1100 Oracal Parkway  
Black Creek, GA 31308  
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas – CT  
120 Darling Drive  
Avon, CT 06001  
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canadá  
2831 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 6X5  
Teléfono: 888.727.3374

[techsupport-americas@orafol.com](mailto:techsupport-americas@orafol.com) – [www.orafolamericas.com](http://www.orafolamericas.com)