


SuperTEK®

Vinil textil de Impresión - GLOSS/MATTE CLEAR® (PU)



- Tiempo: 5 segundos, pele tibio, cúbralo nuevamente, planche por 5 segundos
- Temperatura: 280-300°F / 138-149°C
- Depilado: Tibio
- Presión: Media



- Algodón
- Poliester
- Mezclas Poliester/Algodón
- Cuero
- Lycra Neopropeno
- Nilón



Plotter	Cuchilla	Fuerza	Contorno	Velocidad
Roland	45°	80-90g	.25	30 cm/s

